ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕПРЕССОВАННЫЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лист хризотилцементный плоский непрессованный — это легкий листовой материал на основе хризотилцемента, предназначенный для применения в строительных и отделочных работах. Он обладает достаточной механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур, поэтому подходит для внутренних перегородок, обшивки вспомогательных помещений и конструкций с умеренными эксплуатационными нагрузками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения
- Низкая теплопроводность
- Устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям
- Негорючесть
- Удобный крупноформатный размер
- Длительный срок службы

УПАКОВКА

Листы уложены на деревянный поддон, утянуты полиэстеровой лентой и упакованы термоусадочной либо стрейч пленкой.

ХРАНЕНИЕ

Хранение должно осуществляться на горизонтальных площадках в транспортных пакетах либо на поддонах в стопах. Стопы на поддонах могут быть установлены друг на друга в штабели. При этом общая высота штабеля не должна превышать 3,5 м, из стоп — 2,5 м.

При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и их сбрасывание с любой высоты

ТРАНСПОРТИРОВКА

Листы перевозят любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, установленных для транспорта конкретного вида, и условий, предохраняющих изделия от механических повреждений.

Размещение и крепление листов должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами на погрузку и крепление грузов

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ГОСТ 18124-2012
- ТУ 23.65.12-002-38231506-2017

ГАБАРИТЫ И ВЕС ЛИСТА

	ГОСТ 18124-2012			ТУ		
Размеры, мм	3000x1500	2000x1500	1500x1000	3000x1500	2000x1500	1500x1000
Площадь, м²	4,5	3	1,5	4,5	3	1,5
Вес листа, кг						
толщина 8 мм	65,31	43,55	21,77	58,79	39,19	19,6
толщина 10 мм	81,65	54,43	27,22	75,12	50,08	25,04
толщина 12 мм	97,97	65,31	32,66	91,45	60,97	30,48
толщина 16 мм	130,64	87,09	43,55	124,1	82,73	41,37
толщина 20 мм	163,3	108,87	54,43	155,2	103,47	51,73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОСТ 18124-2012	ТУ
Ударная вязкость, не менее	2 кДж/м²	
Предел прочности при изгибе, не менее	18 Мпа	
Плотность, не менее	1600 кг/м³	
Морозостойкость, число циклов	25	
Морозостойкость, остаточная прочность, не менее	90	
Группа горючести	НГ	