ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА DAMPER TAPE



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Демпферная лента DAMPER TAPE — это надежный уплотнительный материал на основе вспененного пенополиэтилена.

СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ:

- Поглощает изменения объема стяжки при нагреве и охлаждении («теплый пол»), не давая ей давить на стены.
- Создает «плавающий» эффект, не допуская образования трещин в бетоне.
- Снижает передачу ударного шума от пола к стенам.
- Заполняет стыки и предотвращает проникновение влаги и раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лента DAMPER TAPE используется при устройстве «мокрой стяжки» или наливного пола. Ширина ленты должна быть больше толщины будущей стяжки минимум на 1–2 см.

Лента устанавливается по периметру помещения вдоль стен, колонн и других конструкций перед заливкой, создавая разделительный слой. Она сжимается при расширении материала от тепла, а затем восстанавливает форму при охлаждении.

Внимание: перед монтажом необходимо обработать поверхность под демпферную ленту: основание должно быть ровным, очищенным от любых механических, химических загрязнений и абсолютно сухим. Укладку ленты выполняют до заливки стяжки, по периметру стен, поверх гидроизоляции и подложки.

УПАКОВКА

Материал поставляется в рулонах, упакованных в защитную пленку для предотвращения повреждений.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре от -20 °С до +40 °С, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и химически агрессивных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование осуществляется в закрытых транспортных средствах в соответствии с общими правилами перевозки грузов для каждого вида транспорта. Рулоны фиксируют надежно, чтобы избежать смещения и механических повреждений.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 22.29.22-022-46345603-2026

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	**КРИТЕРИЙ**
Толщина	от 4 мм
Ширина	50мм/100 мм
Длина рулона	30 м
Коэффициент теплопроводности	0,033-0,035 Вт/(м·°С)
Плотность	27 кг/м³
Водопоглощение	≤ 2%
Рабочая температура	от -60 до +95 °С
Индекс шумоизоляции	22-24 дБ