# BIOVAT® EGP

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пароизоляционная пленка повышенной плотности 200 мкм

## ПРИМЕНЕНИЕ

- На межэтажных, цокольных, подвальных и чердачных перекрытиях

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита утеплителя от сырости, предотвращение появления плесени и грибка, сохранение энергоэффективности здания, продление срока службы всей конструкции




## УПАКОВКА

Рулон пленки обернут в заводскую защитную упаковку из плотного прозрачного полиэтилена.

## ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

Требованию нормативных документов ГОСТ № 59150–2020, что подтверждается сертификатом соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.104009




ПАРО-ИЗОЛЯЦИЯ | ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ПРОСТОТА МОНТАЖА | ТЕМПЕ-РАТУРА МОНТАЖА | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА | 100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ | УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ, СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Материал | Пленка из полиэтилена повышенной плотности толщиной 200 мкм |
| Применение | Пароизоляционная пленка для межэтажных, цокольных, подвальных, чердачных перекрытий |
| Поверхностная плотность | 184 г/м$^2$ |
| Толщина материала | 200 мкм |
| Продольная прочность на разрыв МПа | не менее 15 |
| Поперечная прочность на разрыв МПа | не менее 14 |
| Паропроницаемость мг/м² х ч х Па | 4E-6 |
| Температурный диапазон | от – 60 °С до + 80 °С |
| Размер рулона (площадь) | 100 м х 3 м (300 м$^2$) |
| Ширина | 3 м |
| Длина | 100 м |
| Масса рулона | 55,2 кг |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В1 |
| Срок службы | > 50 лет |

## ХРАНЕНИЕ

Пароизоляцию хранят в крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре не выше +35 °С, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении на палетах. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.