GIDROIZOL LIGHT



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GIDROIZOL LIGHT — рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал обладающий оптимальными техническими характеристиками.

Гидроизол Лайт получают путем двухстороннего нанесения битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитного слоя используется крупнозернистая посыпка на верхней стороне полотна и полимерная пленка на нижней.

Материал наплавляется внахлест на подготовленное основание с помощью горелки согласно технической карте.

GIDROIZOL LIGHT ТКП/ХКП — кровельный материал с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и полимерной (легкосгораемой) пленкой с наплавляемой стороны полотна. Применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

GIDROIZOL LIGHT ТПП/ХПП — кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой с лицевой и с нижней сторон полотна. Применяется для устройства промежуточного и нижнего слоя в кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для гидроизоляция кровли, стен подвалов, магистральных трубопроводов, фундаментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Устойчивость к жаре, холоду, старению и УФ-излучению

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	GIDROIZOL LIGHT				МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ТПП	ХПП	ТКП	ХКП	
Масса, кг/м2 (+5%)	2,5 3,0	2,5 3,0	4,0 4,5	3,5 4,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, мм (±5%)	1,3 1,8	1,3 1,8	2,8 3,3	2,3 2,8	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	600 400	500 300	800 800	500 300	ГОСТ 31899-1-2011 EN 12311-1:1999
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 не менее	1,5				ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	0				ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ 2678-94
Температура хрупкости, С не выше	-15				ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1				ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выдерживает				ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Теплостойкость, С не менее	80				ГОСТ EN 1110-2011
Длина*Ширина, м (±1%)	10*1				ГОСТ EN 1848-1-2011
Потеря посыпки, % (±15)	–		15		ГОСТ EN 12039-2011
Группа горючести	Г4				ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В3				ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП4				ГОСТ Р 51032
Класс пожарной опасности	КМ-5				
Тип защитного покрытия: Верх Низ	 Пленка без логотипа Пленка с логотипом		Серый асбогаль Пленка с логотипом		

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
ТПП	2,5	10	25	42	1075	20	840	21500
ТПП	3,0	10	30	30	925	22	660	20350
ТПП	3,5	10	35	30	1075	19	570	20425
ХПП	2,5	10	25	42	1075	20	840	21500
ХПП	3,0	10	30	30	925	22	660	20350
ТКП	3,5	10	35	30	1075	19	570	20425
ТКП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ТКП	4,5	10	45	25	1150	18	450	20700
ХКП	3,5	10	35	30	1075	19	570	20425
ХКП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500