EXTRAIZOL ACOUSTIC C



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL ACOUSTIC C — рулонный битумно-полимерный гидро- и звукоизоляционный материал с самоклеящимся боковым нахлестом. С одной стороны нанесён битумно-полимерный слона основе стеклохолста, с другой — звукоизоляционное полотно, боковой нахлест дополнительно закрыт силиконизированной плёнкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве эффективного гидро- и звукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах в соответствии с требованиями СП 51.13330 и СП 275.1325800. Применяется при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для внутренних работ, всех типов зданий и сооружений, в том числе жилых домов и административных зданий, офисов, гостиниц, вокзалов и аэропортов, ресторанов и предприятий торговли, спортивных сооружений, детских и медицинских учреждений, а также на промышленных объектах.

Материал монтируется внахлест, самоклеящийся боковой нахлест дополнительно прокатывается валиком.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надёжная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ШУМО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL ACOUSTIC	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Индекс снижения уровня ударного шума ΔLn, Дб не менее	27	ГОСТ 27296–2012
Толщина, мм (±5%)	5	ГОСТ EN1849–1–2011
Длина*Ширина, м (±1%)	1*10	ГОСТ EN1848–1–2011
Масса, кг/м² (+5%)	3,0	ГОСТ EN1849–1–2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	 500 250	ГОСТ 31899–1–2011
Температура гибкости на брусе R=25 мм, С не выше	-15	ГОСТ 2678–94
Температура хрупкости, С не выше	-25	ГОСТ EN12593–2013
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	2	ГОСТ 2678–94
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа не более	0,5 Мпа	ГОСТ 16297
Водонепроницаемость давлении 0,2 Мпа в течении 2 часов	абсолютная	ГОСТ 2678–94
Теплостойкость, С не менее	85	ГОСТ EN1110–2011
Вес рулона, кг	30	ГОСТ 30547-97
Коэффициент относительного сжатия (ε) при нагрузке 2 кПа	0,15	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В2	ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП4	ГОСТ Р 51032
Тип защитного покрытия: Верх Низ	 Пленка без логотипа Звукоизоляционное волокно	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
3,0	10	30	16	505	26	416	13130