ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ UNDERLAY FLOOR



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UNDERLAY FLOOR – высокотехнологичный шумоизоляционный материал на основе сшитого пенополиэтилена, предназначенный для укладки ламината, паркета и других напольных покрытий.

Гарантирует ровную и стабильную поверхность, полностью устраняет скрипы, сглаживает неровности основания до 2–3 мм и надёжно защищает замковые соединения от преждевременного износа и поломок.

Подложка обладает отличными эксплуатационными характеристиками, не крошится и не ломается при монтаже или транспортировке, легко восстанавливает свою форму после снятия нагрузок, имеет лёгкий вес и удобный рулонный формат.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для жилых и офисных помещений, объектов с высокими нагрузками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сглаживание неровностей основания пола
- Надёжная тепло-, гидро- и шумоизоляция
- Продление срока службы покрытий
- Экологичность
- Долговечность
- Простота монтажа

УПАКОВКА

Материал поставляется в рулонах, упакованных в защитную плёнку.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих, проветриваемых помещениях при температуре от -20 °С до +40 °С, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и химически агрессивных веществ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование осуществляется в закрытых транспортных средствах в соответствии с общими правилами перевозки грузов для каждого вида транспорта. Рулоны фиксируют надёжно, чтобы избежать смещения и механических повреждений.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 22.21.41-023-46345603-2026

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	**КРИТЕРИЙ**
Материал	Физически сшитый пенополиэтилен
Размер (площадь)	1,5 м х 200 м (300 м²)
Масса рулона	20 кг
Толщина	2 мм
Плотность	33 кг/м³
Сглаживание неровностей основания	1,3 мм
Сопротивление диффузии водяного пара	≥ 25 м
Прочность при статической нагрузке	2 кПа
Температура эксплуатации	от -60 °С до 80 °С
Устойчивость к динамическим нагрузкам	≥ 10 000 циклов
Прочность на сжатие 0,5 мм	36 кПа
Уровень снижение ударного шума ΔLnw	20 дБ
Термическое сопротивление для теплого пола	0,0786 м²·К/Вт
Теплопроводность	0,036 Вт/(м·К)
Группа горючести	Г2
Группа воспламеняемости	В2