ПЛИТЫ BIOVAT® XPS OPTIMA



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Плиты полистирольные вспененные экструдированные XPS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фундаменты и цоколи
- Полы
- Фасады
- Кровли
- Несъемная опалубка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная теплоизоляция
- Неизменно низкая теплопроводность
- Нулевое водопоглощение
- Высокая прочность на сжатие
- Долговечность
- Биостойкость
- Экологичность

УПАКОВКА

Плиты BIOVAT® XPS OPTIMA упаковываются в термоусадочную УФ-стабилизированную полиэтиленовую пленку

ХРАНЕНИЕ

Плиты BIOVAT® XPS OPTIMA должны храниться в крытых складах на расстоянии не ближе 1-го метра от источников высокой температуры и огня. При хранении под навесом и на открытом воздухе продукция должна быть уложена на поддоны. Высота штабеля не должна превышать 5 метров. Гарантийный срок хранения продукции в крытых складах и под навесом-24 месяца со дня изготовления, на открытом воздухе — 12 месяцев со дня изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Плиты BIOVAT® XPS OPTIMA в пакетах или без пакетирования транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015)
- Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ВИДОВ РАБОТ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	**ЗНАЧЕНИЕ**	**МЕТОД ИСПЫТАНИЙ**
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации*, кПа, не менее	250	ГОСТ EN 826
Декларируемая теплопроводность, Вт/м·К	0,033	ГОСТ 7076
Теплопроводность экспл. (λА) , Вт/м·К	0,034	ГОСТ Р 59985
Теплопроводность экспл. (λБ) , Вт/м·К	0,035	ГОСТ Р 59985
Водопоглощение за 24 часа по объему, %, не более	0,4	ГОСТ EN 12087
Водопоглощение при длительном полном погружении в воду, уровень, не более	WL(T)0,6	ГОСТ EN 12087
Температура эксплуатации, °С	от -70 до +75	
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96
Группа воспламеняемости	В2	ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	Д3	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Группа токсичности	Т2	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

* В соответствии с ГОСТ 32310 прочность на сжатие при 10% линейной деформации или предел прочности при сжатии определяется спустя 45 суток с момента изготовления продукции.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ						
ТОЛЩИНА, ММ	**ДЛИННА, ММ**	**ШИРИНА, ММ**	**КОЛИЧЕСТВО ПЛИТ В УПАКОВКЕ, ШТ.**	**ОБЪЕМ УПАКОВКИ, М³**	**ПЛОЩАДЬ ПЛИТ В УПАКОВКЕ, М²**	**ТИП КРОМКИ**
20	1185	585	20	0,416	13,86	L
30	1185	585	13	0,2704	9,012	L
50	1185	585	8	0,2773	5,55	L
100	1185	585	4	0,2773	2,77	L

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

- ОКПД2: 22.21.41.112
- ТН ВЭД: 3921 11 0000, 3925 90 8009