EXTRAIZOL ULTRA



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL ULTRA — СБС-модифицированный битумно-полимерный наплавляемый рулонный материал для надежной гидроизоляции кровли, фундамента и других строительных конструкций.

Экстраизол Ультра состоит из прочной стеклоосновы (стеклоткань, стеклохолст) или полиэфирного полотна, на которое с двух сторон нанесено полимерно-битумное вяжущее с минеральным наполнителем. В качестве защитного слоя используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.

Материал наплавляется внахлест на подготовленное основание с помощью горелки согласно технической карте.

EXTRAIZOL ULTRA ЭКП/ТКП/ХКП — кровельный материал с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и полимерной (легкосгораемой) пленкой с наплавляемой стороны полотна. Применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

EXTRAIZOL ULTRA ЭПП/ТПП/ХПП — кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой с лицевой и с нижней сторон полотна. Применяется для устройства промежуточного и нижнего слоя в кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для гидроизоляция кровли, стен подвалов, магистральных трубопроводов, фундаментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Устойчивость к жаре, холоду, старению и УФ-излучению

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL ULTRA						МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП	
Масса, кг/м2 (+5%)	4,0	3,5	3,5	5,0	4,5	4,5	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, мм (±5%)	2,8	2,3	2,3	3,8	3,3	3,3	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	600 400	900 1000	500 250	600 400	900 1000	500 250	ГОСТ 31899-1-2011 EN 12311-1:1999
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 не менее	2						ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	-20						ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ 2678-94
Температура хрупкости, С не выше	-30						ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1						ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выдерживает						ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Водонепроницаемость давлении 0,2 Мпа в течении 2 часов	выдерживает						ГОСТ 2678-94
Теплостойкость, С не менее	100						ГОСТ EN 1110-2011
Длина*Ширина, м (±1%)	10*1						ГОСТ EN 1848-1-2011
Потеря посыпки, % (±15)	–			15			ГОСТ EN 12039-2011
Группа горючести	Г4						ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В3						ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП4						ГОСТ Р 51032
Класс пожарной опасности	КМ-5						
Тип защитного покрытия: Верх Низ	Пленка без логотипа Пленка с логотипом			Сланец Пленка с логотипом			

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
ЭКП	4,5	10	45	20	925	20	400	18000
ЭКП	5,0	10	50	20	1025	20	400	20500
ЭПП	3,5	10	35	25	900	22	550	19800
ЭПП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ТКП	4,5	10	45	20	925	21	420	19341
ТПП	3,5	10	35	30	1075	19	570	20425
ХКП	4,5	10	45	25	1150	18	450	20700
ХПП	3,5	10	35	30	1075	19	570	20425