EXTRAIZOL ANTI FLAME



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL ANTI FLAME — битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый материал, содержащий в составе антипирен, с повышенными противопожарными свойствами, соответствующий современным стандартам устройства кровель и гидроизоляции. В качестве защитного слоя сверху используется крупнозернистая посыпка, снизу — полимерная пленка. Материал наплавляется внахлест на подготовленное основание с помощью горелки согласно технической карте.

Экстраизол ANTI FLAME предназначен для устройства кровельного ковра, фундаментов, стен подвалов и других строительных конструкций с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидроизоляция кровли, стен подвалов, магистральных трубопроводов, фундаментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Устойчивость к жаре, холоду, старению и УФ-излучению

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402
- Группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL ANTI FLAME		МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	PREMIUM	ULTRA	
Площадь 1 рулона, м2	10		ГОСТ EN1849–1–2011
Масса, кг/м2 (+5%)	5,3	4,5	ГОСТ EN1849–1–2011
Толщина, мм (±5%)	4,2	3,5	
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	 800 600	 700 500	ГОСТ 31899–1–2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 не менее	2		ГОСТ 2678–94
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	-25	-20	ГОСТ EN1109–2011 ОСТ 2678–94
Теплостойкость, С не менее	100	100	ГОСТ EN1110–2011
Температура хрупкости, С не выше	-35	-30	ГОСТ 2678–94
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1,0		ГОСТ 2678–94
Водонепроницаемость при Р=0,01 кгс/см2, не менее 72 ч	72		ГОСТ 2678–94
Теплостойкость, С не менее	100	100	ГОСТ EN1110–2011
Потеря посыпки, % (±15)	15		ГОСТ EN12039–2011
Группа горючести	Г4		ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В2		ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП1		ГОСТ Р 51032
Тип защитного покрытия: Верх Низ	 Сланец Пленка с логотипом		

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
PREMIUM	5.3	10	53	20	1 060	19	380	20 140
ULTRA	4.5	10	45	20	925	22	440	20 350