EXTRAIZOL ADHESIVE



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL ADHESIVE — битумно-полимерное СБС-модифицированное полотно на самоклеющейся основе для качественной изоляции кровли и строительных конструкций, на которых запрещено работать с открытым пламенем.

Экстраизол Адгезив состоит из стекловолокнистой или полиэфирной основы и модифицированного битумного полимерного вяжущего, с нанесением на нижнюю сторону полотна самоклеящегося слоя. В качестве защитного слоя применяется полимерная пленка, крупнозернистая или мелкозернистая посыпка.

Применяется метод безогневой укладки и не требует специального оборудования. Укладка материала производится на чистую, сухую поверхность путем раскатывания рулона и постепенного удаления антиадгезионной пленки с самоклеящейся поверхности материала. Во избежание образования дефектов материал прокатывают специальным валиком или щеткой.

ЭКС — крупнозернистая минеральная посыпка с лицевой стороны.

ЭПС — полимерная пленка с лицевой стороны.

ХМС — мелкозернистая минеральная посыпка с лицевой стороны.

ПРИМЕНЕНИЕ

- гидроизоляция кровли, фундаментов подвалов, магистральных трубопроводов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется без огневой укладки и не требует специального оборудования
- Легкий и быстрый монтаж

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL ADHESIVE			МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ЭПС	ЭКС	ХМС	
Масса, кг/м2 (+5%)	3,5	4,5	3,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, мм (±5%)	2,5	3,5	2	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	 700 500	 700 500	 600 400	ГОСТ 31899-1-2011
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	-20			ГОСТ EN 1109-2011
Теплостойкость, С не менее	100			ГОСТ EN 1110-2011
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1			ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выдерживает			ГОСТ EN 1928-2011 метод А Водо-
непроницаемость при давлении 0,2 Мпа в течении 2 часов	выдерживает			ГОСТ 2678-94
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, Мпа, не менее	0,1			ГОСТ 26589-94, метод А
Прочность сцепления (адгезия) с металлом, Мпа, не менее	0,1			ГОСТ 26589-94, метод А
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/50 мм (±100)	400/300			ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999)
Сопротивление раздиру клеевого соединения, Н/50 мм (±10)	40			ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999)
Длина*Ширина, м (±1%)	10*1			ГОСТ EN 1848-1-2011
Группа горючести	Г4			ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В3			ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП-4			ГОСТ Р 51032
Класс пожарной опасности	КМ-5			
Тип защитного покрытия: Верх Низ	Пленка Антиадгезионная пленка	Сланец Антиадгезионная пленка	Песок Антиадгезионная пленка	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
ЭПС	3,5	10	35	25	900	22	550	19 800
ЭКС	4,5	10	45	20	925	21	420	19 425
ХМС	3,0	10	30	30	925	21	630	19 425