EXTRAIZOL PREMIUM



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL PREMIUM — рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал для гидроизоляции кровель, фундаментов, стен подвалов и других строительных конструкций с повышенными требованиями к надежности.

Экстраизол Премиум изготавливается путем двустороннего нанесения на стеклооснову (каркасная стеклоткань, стеклохолст) или полиэфирную основу (полиэстер) битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, SBS (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используются крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.

Материал наплавляется внахлест на подготовленное основание с помощью горелки согласно технической карте.

EXTRAIZOL PREMIUM ЭКП/ТКП — кровельный материал с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и полимерной (легкосгораемой) пленкой с наплавляемой стороны полотна. Применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

EXTRAIZOL PREMIUM ЭПП/ТПП/ХПП — кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой с лицевой и с нижней сторон полотна. Применяется для устройства промежуточного и нижнего слоя в кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкци

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для гидроизоляция кровли, стен подвалов, магистральных трубопроводов, фундаментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Устойчивость к жаре, холоду, старению и УФ-излучению

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL PREMIUM					МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	
Масса, кг/м2 (+5%)	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, мм (±5%)	4	3	3	4,2	4,2	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	800 600	900 1000	500 250	800 600	900 1000	ГОСТ 31899-1-2011 EN 12311-1:1999
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 не менее	2					ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	-25					ГОСТ EN 1109-2011
Температура хрупкости, С не выше	-35					ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1					ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выдерживает					ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость давлении 0,2 Мпа в течении 2 часов	выдерживает					ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Теплостойкость, С не менее	100					ГОСТ 2678-94
Длина*Ширина, м (±1%)	10*1					ГОСТ EN 1110-2011
Потеря посыпки, % (±15)	–			15		ГОСТ EN 1848-1-2011
Группа горючести	Г4					ГОСТ EN 12039-2011
Группа воспламеняемости	В2					ГОСТ 30244
Группа распространения пламени	РП4					ГОСТ 30402
Класс пожарной опасности	КМ-5					
Тип защитного покрытия: Верх Низ	Пленка без логотипа Пленка с логотипом			Сланец Пленка с лого		

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
ЭКП	5,0	10	50	20	1025	20	400	20500
ТКП	5,0	10	50	20	1025	20	400	20500
ТПП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ХПП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ЭПП	5,0	10	50	20	1025	20	400	20500