КРОВЕЛЬНАЯ ПВХ-МЕМБРАНА EXTRAELAST V-RP



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Кровельная ПВХ мембрана — это современный многослойный гидроизоляционный материал, изготовленный из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированный сеткой из полиэстера, которая придает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

Кровельная мембрана EXTRAELAST V-RP содержит стабилизаторы для защиты от ультрафиолета и температурных перепадов, а также антипирены, снижающие горючесть материала. Эти добавки обеспечивают долговечность, эластичность и пожарную безопасность.

Монтаж производится сваркой горячим воздухом при помощи автоматических сварочных машин, что обеспечивает полную герметичность швов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПВХ мембраны широко применяются для гидроизоляции кровель (плоских, эксплуатируемых, с малым уклоном), фундаментов, подземных сооружений, бассейнов и резервуаров. Материал обеспечивает защиту от проникновения влаги и высокую эксплуатационную надежность даже в сложных климатических условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная 100% гидроизоляция
- Высокая прочность и эластичность
- Устойчивость к ультрафиолету и экстремальным температурам.
- Паропроницаемость
- Противоскользящая поверхность
- Быстрый и простой монтаж
- Долговечность

СДЕЛАНО В РОССИИ

ХРАНЕНИЕ

Хранить рулоны в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на поддонах не более чем в четыре рулона по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во время хранения материал следует защищать от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, на поддоне располагается не более четырех рулонов по высоте.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- 23.99.12-024-46345603-2026

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Толщина, мм	1,2	1,5	2,0	
Дефекты внешнего вида	отсутствуют			ГОСТ EN1850–2
Плоскостность, мм, не более	10,0			ГОСТ Р 565822015 (EN1848–2)
Прямолинейность, мм на 10м длины, не более	30,0			ГОСТ Р 565822015 (EN1848–2)
Условная прочность, Н/50мм, (вдоль/поперек рулона), не менее	1100/900		1200/1000	ГОСТ 31899–2 (EN12311–2)
Удлинение при максимальной нагрузке,%, не менее	15		20	ГОСТ 31899–2 (EN12311–2)
Изменение линейных размеров при температуре 80 °С (в течение 6 часов),%, не более	0,5			ГОСТ EN1107–2 п. 7.9
Водопоглощение,%, по массе, не более	0,2			ГОСТ 2678
Полная складываемость при отрицательных температурах, °С	минус 30		минус 35	ГОСТ EN495–5
Водонепроницаемость: 0,2 МПа в течение 2 часов	соответствует			ГОСТ EN1928, В
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах °С, не более	минус 25		минус 30	ГОСТ EN1107–2 п. 7.9
Сопротивление динамическому продавливанию, мм, не менее: (твердое / мягкое основание)	600/700	800/1000	1400/1800	ГОСТ 31897 (EN12691)
Сопротивление раздиру (кровельные ПМ), Н, не менее	200			ГОСТ Р 565832015 (EN12310–2)
Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее	20			ГОСТ EN12730
Прочность сварного шва на раздир, Н/50мм, не менее	350			ГОСТ Р 565842015 (ЕН 12316–2)
Прочность сварного шва на сдвиг, Н/50мм, не менее	700			ГОСТ Р 565842015 (ЕН 12316–2)
Устойчивость к УФ облучению, более 5000 ч. (суммарная доза 5 МДж)	соответствует			ГОСТ 32317 (EN1297)
Группа горючести	Г2			ГОСТ 30244–94
Группа воспламеняемости	В2			ГОСТ 30402–96
Группа распространения пламени	РП1			ГОСТ 30444–97

РАЗМЕРЫ

- при толщине 1,2 мм – 2,1х25 м
- при толщине 1,5 мм – 2,1х20 м
- при толщине 2,0 мм – 2,1х15 м