ЛИСТ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ПЛОСКИЙ ПРЕССОВАННЫЙ ЛПП



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лист хризотилцементный плоский прессованный — это прочный листовой материал на основе хризотилцемента, предназначенный для применения в строительных и отделочных работах. Он сочетает в себе высокую механическую прочность, устойчивость к влаге, перепадам температур и огню, поэтому подходит для объектов повышенными требованиями к пожарной безопасности и устойчивости к внешним воздействиям.

Материал выпускается в формате листов что удобно для монтажа и позволяет эффективно закрывать большие площади с минимальным количеством стыков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность и надежность
- Низкая теплопроводность
- Устойчивость к влаге и атмосферным воздействиям
- Негорючесть
- Удобный крупноформатный размер
- Универсальность применения
- Длительный срок службы

УПАКОВКА

Листы уложены на деревянный поддон, утянуты полиэстеровой лентой и упакованы термоусадочной либо стрейч пленкой.

ХРАНЕНИЕ

Хранение должно осуществляться на горизонтальных площадках в транспортных пакетах либо на поддонах в стопах. Стопы на поддонах могут быть установлены друг на друга в штабели. При этом общая высота штабеля не должна превышать 3,5 м, из стоп — 2,5 м.

При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и их сбрасывание с любой высоты.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Листы перевозят любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, установленных для транспорта конкретного вида, и условий, предохраняющих изделия от механических повреждений. Размещение и крепление листов должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами на погрузку и крепление грузов.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ГОСТ 18124-2012
- ТУ 23.65.12-002-38231506-2017

ГАБАРИТЫ И ВЕС ЛИСТА

	ГОСТ 18124-2012			ТУ		
Размеры, мм	3000x1500	2000x1500	1500x1000	3000x1500	2000x1500	1500x1000
Площадь, м²	4,5	3	1,5	4,5	3	1,5
Вес листа, кг						
толщина 8 мм	72,58	48,39	24,19	65,32	43,55	21,77
толщина 10 мм	85	56,67	28,33	81,65	54,43	27,22
толщина 12 мм	108,86	72,57	36,29	97,98	65,32	32,66
толщина 16 мм	139	92,67	46,33	130,64	87,09	43,55
толщина 20 мм	–	–	–	163,30	108,87	54,53

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОСТ 18124-2012	ТУ
Ударная вязкость, не менее	2,5 кДж/м²	2 кДж/м²
Предел прочности при изгибе, не менее	23 Мпа	
Плотность, не менее	1650 кг/м³	
Морозостойкость, число циклов	50	
Морозостойкость, остаточная прочность, не менее	90	
Группа горючести	НГ	